



WE KEM Snc di Michieli M. e Valer  
Via G. Lazzari 3  
40057 Granarolo Dell'Emilia (BO)  
P.IVA/C.F: 03440361206  
tel: 3298530488 - 3383149418  
[www.we-kem.it](http://www.we-kem.it) - [info@we-kem.it](mailto:info@we-kem.it)

## SCHEDA TECNICO OPERATIVA

# WE DEK 700 AL GEL

### Gel decapante per Alluminio

#### • DESCRIZIONE GENERALE

**WE DEK 700 AL GEL** è un gel decapante specifico per Alluminio.

Permette il decapaggio sia dei soli tratti con saldatura, che dell'intera superficie. Si può utilizzare stendendolo con pennelli antiacido. Si consiglia di non utilizzare il prodotto alla luce diretta del sole e di non effettuare la stesura su superfici troppo calde, in tal caso è consigliabile raffreddarle con acqua a perdere.

#### • CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

Aspetto:	gel
Colore:	bianco
Odore:	pungente
pH:	inferiore ad 1
Solubilità:	solubile in acqua
Infiammabilità:	non infiammabile
Etichettatura :	Corrosivo



#### • MODALITA' D'IMPIEGO

**WE DEK 700 AL GEL** va usato tal quale.

Miscelare il gel con una bacchetta di plastica, mai in materiale ferroso. Stendere sul cordone di saldatura uno strato omogeneo e non troppo sottile di gel, con pennello con manico, ghiera e setole antiacido.

Il tempo per un buon decapaggio varia dai 15 minuti ai 45 minuti a seconda del tipo di saldatura, dallo spessore del materiale, dalla temperatura e dal grado di umidità.

Lavare quindi accuratamente e abbondantemente con acqua fredda e pulita meglio se con getto a pressione.

In caso di ultimo risciacquo usare preferibilmente acqua demineralizzata.

#### • AVVERTENZE

Si consiglia di conservare il prodotto in luogo fresco ed aerato ed i contenitori in posizione eretta, ben chiusi e non esposti alla luce solare diretta.

Attenzione: effettuare sempre una prova preliminare al fine di accertare l'idoneità del prodotto.

Si raccomanda di attenersi, per sicurezza personale, a quanto riportato nella scheda tossicologica e di indossare quantomeno guanti in lattice, occhiali di protezione e maschera idonea.

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Servizio Tecnico.

**We Kem S.n.c.**  
**Direzione Tecnica**  
[r.valentino@wekem.it](mailto:r.valentino@wekem.it)  
**329 8530488**